



	Körnung (mm)	Bezeichnung	Schüttgew. ca. (t/m <sup>3</sup> )	verdichtet ca. (t/m <sup>3</sup> )
<b><u>Eigene gewaschene Materialien</u></b>				
Feinsand <sup>3)</sup>			1,4	
Gesteinskörnung <sup>1)</sup>	0/4	(Sand)	1,6	1,7
Gesteinskörnung <sup>1)</sup>	4/8	(Kies)	1,6	
Gesteinskörnung <sup>1)</sup>	8/16	(Kies)	1,6	
Gesteinskörnung <sup>1)</sup>	16/32	(Kies)	1,6	
Gesteinskörnung <sup>3)</sup>	32/X	(Grobkies)	1,5	
Kiessand dosiert <sup>3)</sup>	0/8	(Estrichsand)	1,7	2,0
Kiessand dosiert <sup>3)</sup>	0/16	(Betonkies)	1,7	2,0
Kiessand dosiert <sup>3)</sup>	0/32	(Betonkies)	1,7	2,0
<b><u>Eigene gebrochene Materialien</u></b>				
Gesteinskörnung <sup>3)</sup>	0/2	(Brechsand)	1,4	1,7
Gesteinskörnung <sup>3)</sup>	0/5	(Brechsand)	1,4	1,7
Gesteinskörnung <sup>3)</sup>	0/8	(Brechsand)	1,4	1,7
Gesteinskörnung <sup>3)</sup>	2/5	(Splitt)	1,5	
Gesteinskörnung <sup>3)</sup>	5/8	(Splitt)	1,5	
Gesteinskörnung <sup>3)</sup>	2/8	(Splitt)	1,5	
<b><u>Eigene ungewaschene Materialien</u></b>				
Baustoffgemisch für ungebundene Tragschichten <sup>2)</sup>		(Frostschutzkies)	1,8	2,1
Auffüllkies <sup>3)</sup>		(Auffüllkies)	1,8	2,2
Betonkies <sup>3)</sup>		(Betonkies natur)	1,7	
Findlinge				
<b><u>Fremdmaterialien / Handelsware</u></b>				
Gesteinskörnung (rund)	80/180	(Quarz-Zierkies)	1,5	
Gebrochene Granitgesteine	diverse		1,3-1,6	
Frostschutzmaterial aus gebr. Granit	0/32,0/56		1,6	1,9
Mauersteine aus Granit			1,5	
Böschungspflaster aus Granit	200/300			
Granit-Findlinge				
Gebrochenes, weiß-gelbes Kalkgestein	diverse	(Walhalla-Kalk)	1,45	
Quarzgestein rund, weißer Kies	4/20	(Quarz-Zierkies)	1,5	
Dolomit-Mauersteine				
Dolomit-Wasserbausteine Kl. 3	400/600			
Basalt	diverse		1,8	
Oberboden			1,5	